

Страна производитель – РОССИЯ
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА
Срок годности – 2 года со дня изготовления - см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕВРО-БАЛАНС 2 – акрилатная глубоко матовая краска, с повышенной укрывистостью и ослепительной белизной. Краска предназначена для окраски стен и потолков. Данной краской можно окрашивать стены и потолки в помещениях с небольшой проходимостью, например, в спальнях, костевых комнатах.

Краска сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п.

Наносится на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП, бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, и др. пористые поверхности. Применима для новых и ранее окрашенных вододисперсионными красками поверхностей.

РАСХОД 1 литр на 6м². по штукатурке, на 7м². по загрунтованным стеклообоям, 8м². по шпатлевке и по флизелиновым обоям. Второй слой 1 литр на 10м².

РАЗБАВИТЕЛЬ вода

СУХОЙ ОСТАТОК около 50% в зависимости от цвета

ПЛОТНОСТЬ 1,5 кг/л в зависимости от цвета

ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик или распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 слой - 30 минут, следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

при t+23°C и влажности до 50% Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

БЛЕСК Совершенно матовый

ЦВЕТ Ослепительно белый, краску можно колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам цветов Monicolor, NCS, RAL, а также OPUS и др.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ Выдерживает более 3000 проходов щеткой.

ХИМСТОЙКОСТЬ Выдерживает уайт-спирит

ХРАНЕНИЕ Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.

ТАРА 1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:

1. Свежий бетон, кирпичная кладка, штукатурка должны выстояться не менее 30 суток; новые зашпатлёванные поверхности - от 2 до 7 суток (в зависимости от толщины слоя шпатлевки); далее вышперечисленные поверхности, а также различные строительные плиты, проч. очистить от пыли и загрязнений, грунтовать праймером-грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Через 8 часов - сутки окрашивать.

2. Стеклообои сразу после наклеивания или через сутки (при высокой влажности) прогрунтовать клеем. Ещё через сутки можно окрашивать в два слоя. При повышенной влажности второй слой краски наносим через сутки..

3. Флизелиновые, ВИНИЛОВЫЕ обои окрашивать через сутки после наклеивания.

4.Новая поверхность ВСЕГДА окрашивается в два слоя. На первый слой краску необходимо разбавить до 10-15% водой, на второй слой краску не разбавлять.

6.Ранее окрашенную поверхность:

- **глянцевую или полуматовую** - промыть от грязи, высушить, зашлифовать сухой наждачной бумагой P380-P400. Пыль удалить. Окрашивать.

- **матовую** - смахнуть пыль. Так как с матовой поверхности невозможно смыть жир и прочие загрязнения, обработать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Окрашивать.

- **отслаивающуюся краску** соскоблить, трещины и выбоины зашпатлевать акриловой шпатлевкой до полного выравнивания отремонтированного участка с остальной поверхностью. Загрунтовать отремонтированный участок.

7. Окрашивать в один слой если не меняется цвет поверхности или в два слоя - при кардинальном изменении цвета поверхности. Если, к примеру, синий цвет окрашивается в желтый, сначала синий цвет окрашивается в белый цвет.

Затем белый перекрашивается в желтый. Возможно, что хватит одного слоя покрывной цветной краски.

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - ниже 80%.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть водой сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

В А Ж Н О	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
----------------------------------	---