

Страна производитель – РОССИЯ
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА
Срок годности – 2 года со дня изготовления - см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕВРО-ЛАЙФ – акрилатная латексная шелковисто-матовая влагостойкая, износостойчивая, эластичная краска.
Краска EURO-LIFE предназначена для высококачественной окраски стен и потолков во влажных помещениях (ванные комнаты, бассейны), а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, коридоры, лестничные клетки, больницы, цеха пищевых производств и т.п.).

Содержит противоплесневые добавки. Также применима в сухих помещениях (гостиные, детские комнаты, спальни). Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и в/д красками поверхности.

РАСХОД

1 литр на 6м². по штукатурке, на 7м². по загрунтованным стеклообоям, 8м². по шпатлёвке и по флизелиновым обоям. Второй слой 1 литр на 10м².

РАЗБАВИТЕЛЬ

вода

СУХОЙ ОСТАТОК

50%

ПЛОТНОСТЬ

1,3 кг/л

ИНСТРУМЕНТЫ

кисть, валик или распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 слой - 30 минут, следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

при t+23°C и влажности

Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

до 50%

Шелковисто-матовый

БЛЕСК

Краску можно колеровать по каталогам цветов Monicolor, NCS, RAL, а также OPUS и др.

ЦВЕТ

Выдерживает более 15000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

Выдерживает уайт-спирит

ХИМСТОЙКОСТЬ

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.

ХРАНЕНИЕ

1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ТАРА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:

1. Свежий бетон, кирпичная кладка, штукатурка должны выстояться не менее 30 суток; новые зашпатлеванные поверхности – от 2 до 7 суток (в зависимости от толщины слоя шпатлёвки); далее вышеперечисленные поверхности, а также различные строительные плиты, проч. очистить от пыли и загрязнений, грунтовать праймером-грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Через 8 часов - сутки окрашивать.

2. Стеклообои сразу после наклеивания или через сутки (при высокой влажности) прогрунтовать kleem. Ещё через сутки можно окрашивать в два слоя. При повышенной влажности второй слой краски наносим через сутки..

3. Флизелиновые, ВИНИЛОВЫЕ обои окрашивать через сутки после наклеивания.

4. Новая поверхность ВСЕГДА окрашивается в два слоя. На первый слой краску необходимо разбавить до 10-15% водой, на второй слой краску не разбавлять.

6. Ранее окрашенную поверхность:

- **глянцевую или полуматовую** - промыть от грязи, высушить, зашлифовать сухой наждачной бумагой Р380-Р400. Пыль удалить. Окрашивать.

- **матовую** – смахнуть пыль. Так как с матовой поверхности невозможно смыть жир и прочие загрязнения, обработать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Окрашивать.

- **отслаивающуюся краску** соскоблить, трещины и выбоины зашпатлевать акриловой шпатлёвкой до полного выравнивания отремонтированного участка с остальной поверхностью. Загрунтовать отремонтированный участок.

7. Окрашивать в один слой если не меняется цвет поверхности или в два слоя – при кардинальном изменении цвета поверхности. Если, к примеру, синий цвет окрашивается в жёлтый, сначала синий цвет окрашивается в белый цвет.

Затем белый перекрашивается в жёлтый. Возможно, что хватит одного слоя покрывной цветной краски.

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть водой сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

B	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована.
A	Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
Ж	
Н	
О	