

Производитель – РФ, ООО «Финкраска М»
Бренд - SYMFHONY
Срок годности см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДОКТОР ВУД – грунтовочный антисептик на основе алкида льняного масла для наружных деревянных поверхностей. Предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей - фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. **перед нанесением финишного покрытия (краска, лак, антисептик).**

Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую неокрашенную деревянную поверхность.

Грунтовочный состав глубоко впитывается в структуру древесины и благодаря активному комплексу антисептиков нового поколения, обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п.

Финишную отделку (нанесение лаков, антисептиков или красок) рекомендуется производить через 2-3 дня.

При невозможности произвести финишную обработку в этом году, через год обработку грунтом Доктор Вуд надо повторить. **Ценные породы древесины не нуждаются в грунтовании**

РАСХОД	8-12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости древесины
РАЗБАВИТЕЛЬ	уайт-спирит
СУХОЙ ОСТАТОК	17%
ПЛОТНОСТЬ	0,8 кг/л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик или распылением.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	от пыли 1-2 часа. Финишное покрытие наносится через 2-3 суток при t+23°C и влажности 50%
БЛЕСК	не имеет, так как полностью впитывается в древесину.
ЦВЕТ	Бесцветный. НЕ КОЛЕРУЕТСЯ.
ХРАНЕНИЕ	Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
ТАРА	1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Влажность древесины не должна превышать 12-15%. Грунт наносится только на чистое дерево.

Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений.

Синеву и плесень удалить по возможности - данные поверхности следует защищать после грунтовочного антисептика **только краской**, так как лаки и антисептики полупрозрачны.

Грунтовочный антисептик наносится в ОДИН слой.

Окрашивание производится через 3 дня, так как антисептик впитывается вглубь древесины, где полимеризация материала проходит медленнее, чем на поверхности (в глубине дерева не хватает кислорода, а данный материал - материал кислородного отверждения). Поверхность будет сухой через 20-30 минут, но наносить финишное покрытие рекомендуется только через 2, а, лучше, через 3 суток.

ОБРАБОТКА:

Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком, распылением в 1 слой. Также за один раз, но тщательно обработать торцы конструкций.

Нанесение второго слоя грунтовочного антисептика не производить, т.к. на поверхности может образоваться масляная плёнка, которая будет препятствовать адгезии последующих покрытий.

УСЛОВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ:

Поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть одинаковой, при этом выше +5°C и ниже +30°C, а относительная влажность воздуха - ниже 80%. При понижении температуры и повышении влажности время полимеризации материала увеличивается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву.

Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.

В А Ж Н О	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
-----------------------	---