

Страна производитель – РОССИЯ
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА
Срок годности – 3 года со дня изготовления - см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕСТАВРАТОР – водоразбавляемый колеруемый экологически чистый лак-антисептик на акрилатной основе.

Содержит комплекс активных добавок, замедляющих старение и разрушение древесины, защищающих от воздействия синевы, плесени, грибков и насекомых-древоточцев.

Предназначен для защитно-декоративной отделки и тонирования деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений.

Создает прозрачную эластичную пленку, стойкую к перепадам температуры и не снижает паропроницаемость поверхности. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Лак можно применять как таковой или колеровать в цвета, близкие к эталону по каталогам для лессирующих лакокрасочных материалов по деревянным поверхностям.

Не применяется для полов и мебели.

РАСХОД 1 литр на 7м² по грубой поверхности, на 8м² по впитывающей поверхности,
На второй слой 1 литр на 12-14м² по дереву.

РАЗБАВИТЕЛЬ вода

СУХОЙ ОСТАТОК около 25%

ПЛОТНОСТЬ около 1,0кг/л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Наносится кистью или распылением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при t+23°C и влажности 50% От пыли 1 час. Второй слой через 4 часа.

БЛЕСК Глянцевый и шелковисто-матовый

ЦВЕТ Базис ЕР. Лак можно применять как таковой или колеровать по каталогам цветов для лессирующих материалов по деревянным поверхностям.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, обеспечивает высокие защитно-гидроизоляционные свойства; лак стоек к перепадам температур, не желтеет

под

действием УФ-излучения.

ХРАНЕНИЕ Лак хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.

ТАРА 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой. Очистить поверхность от грязи, пыли и других загрязнений. При необходимости отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки полностью удалить.

ЛАКИРОВКА: Лак перед применением перемешать, а также периодически перемешивать во время работы. При необходимости разбавить водой не более чем на 10%. Наносить лак кистью или распылением в 2-3 слоя по направлению волокон древесины. При нанесении колерованного лака для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольную выкраску на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать лаком непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, лака и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть водой сразу после применения.

УХОД: Через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.

В А Ж Н О	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
----------------------------------	---