

Страна производитель – РОССИЯ
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА
Срок годности – 5 лет со дня изготовления - см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НОРДИК ВУД - Матовый лессирующий антисептик, не образующий сплошной пленки, предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей. Содержит льняное масло.

Применяется для обработки фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую деревянные поверхности.

Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения, защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибов, насекомых и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. Для усиления защиты от УФ-излучения антисептик рекомендуется колеровать в цвета по каталогам для лессирующих антисептиков для деревянных фасадов.

Не применять для окраски горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды и для обработки внутри теплиц.

РАСХОД	1 литр на 6м ² по грубообработанной древесине, на 8м ² по ровной и бревенчатой поверхности. На второй слой материал рассчитывается как 1 литр на 10-12 м ² .
РАЗБАВИТЕЛЬ	уйт-спирит
СУХОЙ ОСТАТОК	20%
ПЛОТНОСТЬ	0,84 кг/л
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Наносится кистью или распылением.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при t+23°C и влажности 50% От пыли 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. При повышении влажности и понижении температуры - через 2 суток.
БЛЕСК	Матовый. Состав впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.
ЦВЕТ	Антисептик колеруется по каталогам цветов для лессирующих антисептиков.
ХРАНЕНИЕ	Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
ТАРА	1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и др. загрязнений. Обработать дерево пропиточным антисепирующим грунтом Доктор Вуд, согласно инструкции по применению. Дерево, заражённое синевой и плесенью, покрывать ТОЛЬКО красками по дереву, лессирующие антисептики не применять. При нанесении колерованного антисептика для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце

ОКРАШИВАНИЕ: Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Колерованный антисептик тщательно перемешивать перед применением, а также во время окрасочных работ. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка. Торцы бруса и брёвен желательно окрашивать более плотным материалом - краской.

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - ниже 80%. Работать на улице необходимо в сухую, безветренную, пасмурную погоду, не перед дождём.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть уйт-спиритом сразу после применения.

УХОД: Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства

В А Ж Н О	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
----------------------------------	---