

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

WALL-4 – Матовая вододисперсионная краска класса ПРЕМИУМ для внутренних работ. Предназначена для окраски идеально выровненных стен и потолков и даёт безупречный результат. Краска имеет сертификат Экологии (знак Северный Лебедь) и сертификат Эстонского сообщества аллергии; Сообщества пульмонологии и аллергии Литвы; Ассоциации астмы и аллергии Литвы, как безопасный продукт для применения. Краска разрешена к применению в детских дошкольных учреждениях, школьных классных помещениях). Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений по таким поверхностям как: ГВЛ, ГСП, текстурным и стеклообоям, потолочным плиткам, шпатлёвке, бетону, кирпичу, штукатурке, картону и проч., а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными или водными красками, при правильной подготовке данных поверхностей к окраске. Краска образует гладкую, матовую поверхность. Легко наносится, легко очищается. Не имеет запаха. Рекомендуются для офисов, кабинетов, залов, гостиных, спален, детских, т.д. Не применять для окрашивания дверей, мебели, пола.

РАСХОД (в один слой)	1 литр - ок. 4м ² по кирпичу, штукатурке, бетону, стеклообоям 1 литр - ок. 8м ² по шпатлёвке, флизелиновым обоям 1 литр - ок. 11м ² по окрашенной (загрунтованной) поверхности
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода
ПЛОТНОСТЬ	около 1,3 кг/л в зависимости от цвета
СУХОЙ ОСТАТОК	около 37% в зависимости от цвета
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кисть, валик, распыление при помощи краскопульта высокого давления
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	от пыли 30 минут. Следующий слой через 2 часа.
при t23 ⁰ C и относительной влажности 50%	Стойкость к мытью краска приобретает через 1 месяц
БАЗИС	белая (база А) – колеруется в светлые тона, база С – в тёмные
СТОЙКОСТЬ к мытью	мокрая очистка, класс 1, с нейтральными чистящими средствами.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	85 ⁰ C сухого тепла
ХРАНЕНИЕ	не хранить при температуре ниже 5 ⁰ C

1. **Свежий бетон, кирпичная кладка, штукатурка** должны выстояться не менее 30 суток; новые зашпатлёванные поверхности – от 2 до 7 суток (в зависимости от толщины слоя шпатлёвки); далее вышеперечисленные поверхности, а также различные строительные плиты, проч. очистить от пыли и загрязнений, грунтовать праймером-грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Через 8 часов - сутки окрашивать.

2. **Стеклообои** после наклеивания сразу или через сутки (при высокой влажности) прогрунтовать клеем.

Ещё через сутки можно окрашивать. **Флизелиновые** обои окрашивать через сутки после наклеивания

3. Заражённые грибком поверхности перед окраской обработать специальным составом (согласно инструкции).

4. **Новая поверхность ВСЕГДА окрашивается в два слоя.**

На первый слой материал можно разбавить до 10-15% водой, на второй слой краску не разбавлять.

5. **Ранее окрашенную поверхность:**

глянцевую или полуматовую - промыть от грязи, высушить, зашлифовать сухой наждачной бумагой P380-P400. Пыль удалить. Окрашивать.

матовую – смахнуть пыль. Так как с обычной матовой краски невозможно смыть жир и прочие загрязнения, обработать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Окрашивать.

отслаивающуюся краску соскоблить, трещины и выбоины зашпатлевать акриловой шпатлёвкой до полного выравнивания отремонтированного участка с остальной поверхностью. Загрунтовать отремонтированный участок.

Окрашивать в один слой - если не меняется цвет поверхности; в два слоя – при кардинальном изменении цвета поверхности.

Если, к примеру, синий цвет окрашивается в жёлтый, сначала синий цвет окрашивается в белый цвет. Затем белый переокрашивается в жёлтый. Возможно, что хватит одного слоя покрывной цветной краски.

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: температура воздуха, материала и поверхности должна быть одинаковой, причём не ниже 10⁰C и не выше 35⁰C, влажность воздуха менее 80%

КРАСКУ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ.

Материал, предназначенный для нанесения в один слой, перемешать из разных банок в одной ёмкости.

Очистка инструмента: после удаления лишней краски с инструмента, промыть инструмент водой.

В	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
А	
Ж	
Н	
О	