

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

WALL-4 – Совершенно матовая вододисперсионная краска класса ПРЕМИУМ для внутренних работ.

Предназначена для окраски идеально выровненных стен и потолков и даёт безупречный результат.

Краска имеет сертификат Экологии (знак Северный Лебедь) и сертификат Эстонского общества аллергии; Сообщества пульмонологии и аллергии Литвы; Ассоциации астмы и аллергии Литвы, как безопасный продукт для применения.

Краска разрешена к применению в детских дошкольных учреждениях, школьных классных помещениях).

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений по таким поверхностям как: ГВЛ, ГСП, текстурным и стеклообоям, потолочным плиткам, шпатлёвке, бетону, кирпичу, штукатурке, картону и проч., а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными или водными красками, при правильной подготовке данных поверхностей к окраске.

Краска образует гладкую, матовую поверхность. Легко наносится, легко очищается. Не имеет запаха. Рекомендуются для офисов, кабинетов, залов, гостиных, спален, детских, т.д.

Не применять для окрашивания дверей, мебели, пола.

| | |
|---|--|
| РАСХОД (в один слой) | 1 литр - ок.4м ² по кирпичу, штукатурке, бетону, стеклообоям 1 литр - ок.8м ² по шпатлёвке, флизелиновым обоям 1 литр - ок.11м ² по окрашенной (загрунтованной) поверхности |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | вода |
| ПЛОТНОСТЬ | около 1,3 кг/л в зависимости от цвета |
| СУХОЙ ОСТАТОК | около 37% в зависимости от цвета |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | кисть, валик, распыление при помощи краскопульта высокого давления |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | от пыли 30 минут. Следующий слой через 2 часа. |
| при t23°C и относительной влажности 50% | Стойкость к мытью краска приобретает через 1 месяц |
| БАЗИС | белая (база А) – колеруется в светлые тона, база С – в тёмные |
| СТОЙКОСТЬ к мытью | мокрая очистка, класс 1, с нейтральными чистящими средствами. |
| ТЕРМОСТОЙКОСТЬ | 85°C сухого тепла |
| ХРАНЕНИЕ | не хранить при температуре ниже 5°C |

1. Свежий бетон, кирпичная кладка, штукатурка должны выстояться не менее 30 суток; новые зашпатлёванные поверхности – от 2 до 7 суток (в зависимости от толщины слоя шпатлёвки); далее вышеперечисленные поверхности, а также различные строительные плиты, проч. очистить от пыли и загрязнений, грунтовать праймером-грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Через 8 часов - сутки окрашивать.

2. Стеклообои после наклеивания сразу или через сутки (при высокой влажности) прогрунтовать клеем.

Ещё через сутки можно окрашивать. **Флизелиновые** обои окрашивать через сутки после наклеивания

3. Заражённые грибком поверхности перед окраской обработать специальным составом (согласно инструкции).

4. Новая поверхность ВСЕГДА окрашивается в два слоя.

На первый слой материал можно разбавить до 10-15% водой, на второй слой краску не разбавлять.

5. Ранее окрашенную поверхность:

глянцевую или полуматовую - промыть от грязи, высушить, зашлифовать сухой наждачной бумагой P380-P400. Пыль удалить. Окрашивать.

матовую – смахнуть пыль. Так как с обычной матовой краски невозможно смыть жир и прочие загрязнения, обработать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Окрашивать.

отслаивающуюся краску соскоблить, трещины и выбоины зашпатлевать акриловой шпатлёвкой до полного выравнивания отремонтированного участка с остальной поверхностью. Загрунтовать отремонтированный участок.

Окрашивать в один слой - если не меняется цвет поверхности; в два слоя – при кардинальном изменении цвета поверхности.

Если, к примеру, синий цвет окрашивается в жёлтый, сначала синий цвет окрашивается в белый цвет. Затем белый переокрашивается в жёлтый. Возможно, что хватит одного слоя покрывной цветной краски.

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: температура воздуха, материала и поверхности должна быть одинаковой, причём не ниже 10°C и не выше 35°C, влажность воздуха менее 80%

КРАСКУ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ.

Материал, предназначенный для нанесения в один слой, перемешать из разных банок в одной ёмкости.

Очистка инструмента: после удаления лишней краски с инструмента, промыть инструмент водой.

| | |
|----------|--|
| В | Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ. |
| А | |
| Ж | |
| Н | |
| О | |