

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕМЬЕРА - акриловая влагостойкая, износостойчивая, эластичная эмаль с эффектом пластика.

Акриловая эмаль «**PREMIERA**» предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных и др. поверхностей в сухих и влажных помещениях. Применяется для окраски мебели, окон, дверей, радиаторов отопления, а также для окраски бетонных и подготовленных к окрашиванию эмалями, зашпатлёванных поверхностей внутри помещений.

Применима в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах. Обладает отличной стойкостью к мытью и истиранию.

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХОСТЕЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕЙ (столешницы рабочих столов, обеденные столы).

Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и водо-дисперсионными красками поверхности.

РАСХОД	8 - 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода
СУХОЙ ОСТАТОК	около 50%
ПЛОТНОСТЬ	1,2 кг/л в зависимости от цвета
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кисть, валик, распыление. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 слоя через 1-2 часа. Следующий слой через 4 часа.
при t23°C и относительной влажности 50%	
БЛЕСК	Эмаль выпускается в двух блесках: шелковисто-матовая и полу-глянцевая
БАЗИС	Эмаль можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL, OPUS и др.
СТОЙКОСТЬ	К статическому воздействию воды при t 18-22°C - 72 часа – без изменений.
ХИМСТОЙКОСТЬ	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	85°C сухого тепла
ХРАНЕНИЕ	Эмаль хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:

МЕБЕЛЬ: Деревянные поверхности грунтовать самой краской, разбавленной до 15% водой. Металлические поверхности, склонные к ржавлению, грунтовать ВИННЕР ш-м.

СТЕНЫ: 1. Свежий бетон, кирпичная кладка, штукатурка должны выстояться не менее 30 суток; новые зашпатлёванные поверхности – от 2 до 7 суток (в зависимости от толщины слоя шпатлёвки); далее вышперечисленные поверхности, а также различные строительные плиты, проч. очистить от пыли и загрязнений, грунтовать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Через 8 часов - сутки окрашивать.

2. Новая поверхность ВСЕГДА окрашивается в два слоя. На первый слой краску необходимо разбавить до 10-15% водой, на второй слой краску не разбавлять.

3. Ранее окрашенную поверхность:

- **глянцевую или полуматовую** - промыть от грязи, высушить, зашлифовать сухой наждачной бумагой Р380-Р400. Пыль удалить. Окрашивать.
- **матовую** – смахнуть пыль. Так как с матовой поверхности невозможно смыть жир и прочие загрязнения, обработать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Окрашивать.
- **отслаивающуюся краску** соскоблить, трещины и выбоины зашпатлевать акриловой шпатлёвкой до полного выравнивания отремонтированного участка с остальной поверхностью. Грунтовать отремонтированный участок.

4. Окрашивать в один слой если не меняется цвет поверхности или в два слоя – при кардинальном изменении цвета поверхности. Если, к примеру, синий цвет окрашивается в жёлтый, сначала синий цвет окрашивается в белый цвет. Затем белый перекрашивается в жёлтый в два слоя.

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.

КРАСКА НАНОСИТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ!!!

При нанесении неопозволительного толстого слоя, на краске могут появиться трещинки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 5-10%. Во избежание разницы в оттенке колерованной эмали при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество эмали в одной емкости.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть водой сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

В	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как-то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
А	
Ж	
Н	
О	