

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА SATU SAUNAVANA воск для сауны

SATU SAUNAVANA Воск для сауны – водоразбавляемое защитное средство, содержащее натуральный воск для деревянных поверхностей сауны. Формирует грязе-водоотталкивающую поверхность, которая позволяет древесине дышать.

Бесцветный SATU SAUNAVANA подчёркивает натуральный цвет древесины.

Воск так же выпускается в готовых стандартных цветах.

Материал относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ.

Применяется для потолков, стеновых панелей, а так же для полков в сауне.

Наносится на необработанную древесину или деревянные поверхности ранее обработанные восковыми составами.

Можно применять так же в душевых, каминных и любых помещениях для обработки потолочных и стеновых панелей.

РАСХОД	1 литр на 10 кв.м. в зависимости от впитываемости древесины
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода
СУХОЙ ОСТАТОК	около 20 % по объёму
ПЛОТНОСТЬ	примерно 1,0 кг/л
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кисть, губка
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	от пыли 30 минут. Следующий слой через 1 час.
при t23*С и относительной влажности 50 %	Можно эксплуатировать лакированную поверхность через сутки.

ЦВЕТ	Бело-белёсый, после высыхания образует прозрачную плёнку
БАЗИС	прозрачный, колеруется по карте «Колерованные лаки»
ХРАНЕНИЕ	не хранить при температуре ниже 5*С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

1. Новые деревянные поверхности очистить от пыли и грязи. Поверхности ранее обработанные воском, вымыть средством для очистки саун RENSA SAUNA и тщательно промыть водой. Если поверхность была покрыта лаком, маслом или защитным средством для сауны для проверки совместимости необходимо произвести пробное окрашивание.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. До нанесения средство (воск) тщательно перемешать. Колерованный воск так же необходимо перемешивать во время нанесения.
2. **SATU SAUNAVANA** наносить кистью или губкой. Для панелей и полков сауны достаточно однослойного нанесения. На потолок в помывочной и других аналогичных помещениях, необходимо наносить два слоя.
3. **Для проверки оттенка, если применяется колерованный продукт необходимо производить пробное окрашивание. Впитывающая способность поверхности, а так же нанесённый ранее материал могут влиять на окончательный оттенок.** Воск может быть разбавлен водой 5-20%, если оттенок кажется слишком насыщенным.

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ:

1. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
2. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и воска должна быть выше +10С и относительная влажность воздуха ниже 80%. Проветривание во время нанесения и высыхания ускоряет процесс высыхания.
3. Сауной можно пользоваться через сутки после нанесения, перед применением сауну необходимо нагреть и проветрить. Окончательное формирование лакокрасочной плёнки происходит через 3 недели, в нормальных условиях сушки, после этого периода плёнка становится максимально износостойкой и жёсткой. До этого времени очистку поверхности нужно производить аккуратно.
4. Поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами, используя ткань или губку. После обработки моющими средствами поверхность промыть водой.