

Страна производитель – РОССИЯ
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА
Срок годности – 2 года со дня изготовления - см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕВРО-БАЛАНС 7 – акрилатная матовая краска, с повышенной укрывистостью и ослепительной белизной, для влажных и сухих помещений.

Краска **Euro-Balance 7** предназначена для высококачественной окраски стен и потолков, в том числе в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные клетки, больничные палаты, коридоры и т.п.), а также для сухих помещений (гостиные, спальни).

Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и в/д красками поверхности.

РАСХОД 1 литр на 6м². по штукатурке, на 7м². п загрунтованным стеклообоям,
8м². по шпатлёвке и по флизелиновым обоям. Второй слой 1 литр на 10м².

РАЗБАВИТЕЛЬ вода

СУХОЙ ОСТАТОК 50-60% в зависимости от цвета

ПЛОТНОСТЬ 1,3-1,4 кг/л

ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик или распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 слой - 30 минут, следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

при t+23°C и влажности до 50% Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

БЛЕСК Матовый

ЦВЕТ Краску можно колеровать по каталогам цветов Monicolor, NCS, RAL, а также OPUS и др.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ Выдерживает более 5000 проходов щеткой.

ХИМСТОЙКОСТЬ Выдерживает уайт-спирит

ХРАНЕНИЕ Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.

ТАРА 1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:

1. Свежий бетон, кирпичная кладка, штукатурка должны выстояться не менее 30 суток; новые зашпатлёванные поверхности – от 2 до 7 суток (в зависимости от толщины слоя шпатлёвки); далее вышеперечисленные поверхности, а также различные строительные плиты, проч. очистить от пыли и загрязнений, грунтовать праймером-грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Через 8 часов - сутки окрашивать.

2. Стеклообои сразу после наклеивания или через сутки (при высокой влажности) прогрунтовать клеем. Ещё через сутки можно окрашивать в два слоя. При повышенной влажности второй слой краски наносим через сутки..

3. Флизелиновые, ВИНИЛОВЫЕ обои окрашивать через сутки после наклеивания.

4.Новая поверхность ВСЕГДА окрашивается в два слоя. На первый слой краску необходимо разбавить до 10-15% водой, на второй слой краску не разбавлять.

б.Ранее окрашенную поверхность:

- **глянцевую или полуматовую** - промыть от грязи, высушить, зашлифовать сухой наждачной бумагой Р380-Р400. Пыль удалить. Окрашивать.

- **матовую** - смахнуть пыль. Так как с матовой поверхности невозможно смыть жир и прочие загрязнения, обработать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Окрашивать.

- **отслаивающуюся краску** соскоблить, трещины и выбоины зашпатлевать акриловой шпатлёвкой до полного выравнивания отремонтированного участка с остальной поверхностью. Грунтовать отремонтированный участок.

7. Окрашивать в один слой если не меняется цвет поверхности или в два слоя - при кардинальном изменении цвета поверхности. Если, к примеру, синий цвет окрашивается в жёлтый, сначала синий цвет окрашивается в белый цвет.

Затем белый перекрашивается в жёлтый. Возможно, что хватит одного слоя покрывной цветной краски.

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - ниже 80%.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть водой сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

В А Ж Н О	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
----------------------------------	--