

*Покрытия относятся к группе Г1 (слабозащитные) по классификации Технического регламента.
О требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) и могут применяться без ограничений,
связанных с этим показателем.*

Краска **МОЮЩАЯСЯ БИРСМИХ** ВДМ ВД-КС-2620

ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.). Возможно применение для наружных работ, в местах, защищенных от прямого попадания дождя. Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам и дереву.
СВОЙСТВА	Водно-дисперсионная краска. Образует белое матовое покрытие. Высокая водостойкость и стойкость к мокрому истиранию. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Быстро высыхает, не имеет запаха. Пожаровзрывобезопасна. Покрытие устойчиво к мытью с применением моющих средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	1л. на 7-8 кв.м.
Сухой остаток по массе	56,2%
Время высыхания	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%. Покрытие приобретает стойкость к влажной уборке через неделю после нанесения.
Стойкость к мокрому истиранию	Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 – 2 класс. Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 – 7000 циклов.
Колеровка	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. В наличии база А (белая) и база С.
Разбавитель	вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом БИРСМИХ. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%.
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8С.
Нанесение	Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.
Очистка инструментов	До высыхания краски отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.

ООО «БИРСМИКС» 344016 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 144 А

тел +7 (863) 2687580 www.birsmix.ru E-mail: birs@birs.ru