

Производитель – РФ, ООО «Финкраска М»
Бренд - SYMFHONY
Срок годности см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НОРДИК ТЕРРАС ОЙЛ - натуральное масло, содержащее воск, для защиты и отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Масло «Nordic Terrace Oil» применяется снаружи и внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой по деревянным поверхностям: террасы, веранды, деревянные настилы, лестницы, садовая мебель, перила, наличники, ставни, плинтуса, балконы, ограды, мебель и др.

Масло эффективно защищает древесину от атмосферных воздействий, грибков плесени, синевы, гнили, УФ-излучения.

Придает поверхности высокие водоотталкивающие свойства. Снижает растрескивание деревянной поверхности, препятствует образованию царапин и других повреждений.

Подходит для всех пород древесины, включая термически обработанную древесину и экзотические породы дерева. Масло сохраняет естественный вид дерева, подчеркивает его природную красоту.

Не имеет неприятного запаха после высыхания.

Масло наносится только на чистое дерево или дерево, обработанное ранее маслом.

Обработку необходимо повторять каждые два года.

РАСХОД	1 литр покрывает от 8 до 20м ² , в зависимости от впитываемости древесины
РАЗБАВИТЕЛЬ	уайт-спирит
СУХОЙ ОСТАТОК	около 25 %
ПЛОТНОСТЬ	0,84 кг/л
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Наносится кистью, валиком с коротким ворсом, губкой или распылением.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при t+23°C и влажности 50% От пыли 8-12 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. При повышении влажности и понижении температуры - через 2 суток.
БЛЕСК	Матовый. Состав впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.
ЦВЕТ	колеруется по каталогам цветов для лаков и лессирующих антисептиков.
СТОЙКОСТЬ	Масло набирает прочность через неделю после нанесения с учётом атмосферных воздействий
Стойкость к мытью	приобретает через месяц после нанесения - к нейтральным неабразивным средствам
ХРАНЕНИЕ	Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой таре. Срок годности 5 лет с даты производства.
ТАРА	1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Влажность древесины не должна превышать 12-15%

Масло наносится только на чистое дерево или на дерево, ранее обработанное маслом.

Дерево, заражённое синевой и плесенью, очистить, отшлифовать, но не рекомендуется покрывать ТОЛЬКО красками по дереву, так как масло полупрозрачно, то есть не скрывает синеву.

Чистое дерево отшлифовать, пыль удалить. Поверхность должна быть сухой и чистой.

С ранее обработанной поверхности удалить отслаивающееся покрытие, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить пылесосом.

Наносить на подготовленную поверхность в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Масло перед применением необходимо тщательно перемешать, а также периодически перемешивать в процессе нанесения.

При нанесении колерованного масла для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.

Во избежание различий в оттенке при обработке больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество масла в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.

Торцы бруса и брёвен желательно окрашивать более плотным материалом – краской.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК МАСЛО ВПИТАЛОСЬ, примерно через 15-20 минут УДАЛИТЬ ИЗЛИШКИ без ворсовой ветоши.

УСЛОВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура масла, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.

Снаружи масло наносится в сухую безветренную пасмурную погоду не перед дождём, не под прямыми лучами солнца.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя.

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства

В	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных
А	испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует
Ж	качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как-то: состояние
Н	окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также
О	производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.