

# «EURO-BALANCE PRIMER»

**Тип** Акриловая грунтовка глубокого проникновения с антисептирующими добавками

Грунтовка **EURO-Balance primer** предназначена для снижения и выравнивания впитывающей способности и укрепления поверхностного слоя пористых, сильно впитывающих влагу оснований: штукатурок, шпатлевок, гипсокартона, кирпича, пенобетона и т.п. **внутри и снаружи помещений.**

Применение грунтовки улучшает адгезию, сокращает расход и обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов, а также предохраняет основание от появления грибков, плесени. Грунтовка повышает влаго- и атмосферостойкость нанесенного покрытия.

Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	5-14 м <sup>2</sup> /л. при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	ок. 10%
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылителем.
<b>Время высыхания при +23<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%</b>	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Цвет</b>	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
<b>Хранение</b>	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 л. , 3 л., 10 л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, прочным. Поверхность очистить от загрязнений: таких как мел, известь, отслаивающиеся покрытия, формовочное масло.
<b>Условия при грунтовании</b>	Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура грунтовки, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Грунтовка</b>	Грунтовку перед применением перемешать, при необходимости допускается разбавление водой до 30%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки грунтовки утилизировать с соблюдением местного законодательства.