

Страна производитель – РОССИЯ  
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА  
Срок годности – 3 года со дня изготовления - см. на банке

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Евро-баланс ФАСАД СИЛОКСАН** – Силоксано-модифицированная водоразбавляемая краска на акрилатной основе. Краска предназначена для наружной окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, минерально-волоконистых плит, пенобетонных блоков и других соответствующих каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов и **цоколей** жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Рекомендуется для использования в системах теплоизоляции фасадов.

Обладает высокой стойкостью к очистке и паропроницаемостью, придает поверхности превосходные грязе- и водоотталкивающие свойства. Краска содержит антисептические добавки, благодаря чему защищает поверхность от возникновения плесени, грибов, водорослей и т.п. Образует водонепроницаемое покрытие, что актуально для проблемных фасадов, подвергающихся постоянному воздействию атмосферных осадков.

**РАСХОД** 1 литр на 4м<sup>2</sup>. по текстурной штукатурке, на 6м<sup>2</sup>. по грубой штукатурке, на 8м<sup>2</sup>. по шпатлёвке.

На второй слой 1 литр на 8м<sup>2</sup> грубая поверхн. 10м<sup>2</sup> гладкая поверхность вода

**РАЗБАВИТЕЛЬ**

**СУХОЙ ОСТАТОК** около 50% в зависимости от цвета

**ПЛОТНОСТЬ** 1,5 кг/л в зависимости от цвета

**ИНСТРУМЕНТЫ** кисть, валик или распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** 1 слой - 30 минут, следующий слой можно наносить через 2-4 часа.

**при t+23<sup>0</sup>C и влажности до 50%** Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

**БЛЕСК**

Матовый

**ЦВЕТ**

Базы LAP и LC. Краску базы LAP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде.

**СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ** Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях,

в том числе в промышленной среде, повышенной износоустойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.

**СТОЙКОСТЬ к**

статическому воздействию воды

при температуре (20±2)<sup>0</sup>C, ч, не менее 48 часов без изменений

**ХРАНЕНИЕ**

Краску хранить и транспортировать при температурах от +5<sup>0</sup>C до +35<sup>0</sup>C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.

**ТАРА**

1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ГРУНТОВАНИЮ И ОКРАСКЕ:

Неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, цементного клея и других загрязнений. Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся и слабо держащуюся краску, известковые и силикатные краски полностью удалить. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. Далее все поверхности, кроме монолитнобетонных, грунтовать грунтом Евробаланс-праймер.

**Окрашивать в два слоя. На первый слой материал можно разбавить до 10% водой. Необходимый объем краски для второго слоя перемешать в одной ёмкости. Если нет такой возможности, то в этом случае необходимо, используя половину объема краски из одной банки, добавить в первую банку краску из последующей банки в соотношении 1:1 и т.д.**

**ОКРАШИВАНИЕ:** Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. **Температура воздуха, краски и поверхности должны быть не ниже +10 и не выше 30<sup>0</sup>C. Не в вечернее время, не под прямыми лучами солнца, не перед дождём.**

**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ:** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5<sup>0</sup>C. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** Инструменты промыть водой сразу после применения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов.

Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.

<b>В</b>	<b>Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.</b>
<b>А</b>	
<b>Ж</b>	
<b>Н</b>	
<b>О</b>	