

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### **ПРЕМЬЕРА** - Акриловая влагостойкая, износостойчивая, эластичная эмаль с эффектом пластика.

Акриловая эмаль «**PREMIERA**» предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных и др. поверхностей в сухих и влажных помещениях. Применяется для окраски мебели, окон, дверей, радиаторов отопления, бетонных и подготовленных к окрашиванию эмалью, зашпатлёванных поверхностей.

Применима в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах. Обладает отличной стойкостью к мытью и истиранию.

Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и водо-дисперсионными красками поверхности.

РАСХОД	8 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода
СУХОЙ ОСТАТОК	около 50%
ПЛОТНОСТЬ	1,2 кг/л в зависимости от цвета
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кисть, валик, распыление. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 слоя через 1-2 часа. <b>Следующий слой через 4 часа.</b>
при 123°С и относительной влажности 50%	
БЛЕСК	Эмаль выпускается в двух блесках: шелковисто-матовая и пуглянцевая
БАЗИС	Эмаль можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL, OPUS и др.
СТОЙКОСТЬ	К статическому воздействию воды при t (18-22)°С - 72 часа - без изменений.
ХИМСТОЙКОСТЬ	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	85°С сухого тепла
ХРАНЕНИЕ	Эмаль хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:**

Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Деревянные поверхности загрунтовать самой краской, разбавленной до 15% водой. Металлические поверхности, склонные к ржавлению, загрунтовать ВИННЕР ш-м. Бетонные поверхности загрунтовать эмалью **ПРЕМЬЕРА шелковисто-матовой**, разбавленной водой на 10-15%.

### **КРАСКА НАНОСИТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ!!! При нанесении неопозволенного толстого слоя, на краске могут появиться трещинки.**

**ПОРЯДОК РАБОТЫ:** Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 5-10%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 4 часов. Во избежание разницы в оттенке колерованной эмали при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество эмали в одной емкости.

**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ:** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.

### **КРАСКУ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!!!**

**Очистка инструмента:** Инструменты промыть водой сразу после применения.

**Уход:** Примерно через месяц после окраски готовое покрытие набирает стойкость к очистке

**Меры предосторожности:** Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

<b>В А Ж Н О</b>	<b>Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.</b>
----------------------------------	--