



## ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

### КОЛЛЕКЦИЯ

**Тип**

**Область применения**

**Расход**

**Плотность**

**Разбавитель**

**Способ нанесения**

**Время высыхания при  
+23°C и относительной  
влажности 50%**

**Цвет**

**Хранение**

**Тара**

### PRIMER QUARZO

Акриловая адгезионная грунтовка с мраморной крошкой.

Для грунтования стен в системе декоративной окраски поверхностей фактурными красками. Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП и др.

8-10 м<sup>2</sup>/л.

1,4 кг/л.

Вода, допускается разбавление до 10%.

Наносится валиком или кистью.

3-4 часа .

Белый, допускается колеровка водными или универсальными пастами по каталогам.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Беречь от мороза и длительного воздействия солнечных лучей.

3,3 л. Наполнение 2,5 л.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности** Поверхность должна быть ровной, непористой и подготовлена в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных вододисперсионных красок. Необходимо тщательно зашпаклевать все трещины, впадины и другие дефекты. Затем высушить, отшлифовать и удалить пыль, чтобы получилась гладкая поверхность. Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного выравнивания.

**Условия при нанесении** Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Температура окружающей среды и подложки должна быть 10°-40°C. Подложка должна быть сухой на ощупь. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить.

**Очистка инструментов** Инструменты промыть водой сразу после применения.

**Меры предосторожности** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не добавляйте растворители, разбавители, масла и не смешивайте с пигментами или красками на растворителях.