

Производитель – РФ, ООО «Финкраска М»
Бренд - SYMFHONY
Срок годности см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НОРДИК ВУД – Матовый лессирующий антисептик, не образующий сплошной пленки, предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей. Содержит льняное масло.

Применяется для обработки фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую деревянные поверхности. **Не наносить на чистое дерево. Чистое дерево сначала грунтуется грунтом Доктор Вуд.**

Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения, защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибов, насекомых и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. Для усиления защиты от УФ-излучения антисептик рекомендуется колеровать в цвета по каталогам для лессирующих антисептиков для деревянных фасадов.

Ценные породы древесины не нуждаются в грунтовании. Не применять для окраски горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды и для обработки внутри теплиц - в данных случаях применять антисептики на водной основе (например, Нордик Вуд Аква).

РАСХОД	1 литр на 6м ² . по грубо-обработанной древесине, на 8м ² . по ровной и бревенчатой поверхности. На второй слой материал рассчитывается как 1 литр на 10-12м ² .
РАЗБАВИТЕЛЬ	уайт-спирит
СУХОЙ ОСТАТОК	20%
ПЛОТНОСТЬ	0,84 кг/л
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Наносится кистью или распылением.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при t+23°C и влажности 50% От пыли 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. При повышении влажности и понижении температуры – через 2 суток.
БЛЕСК	Матовый. Состав впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.
ЦВЕТ	Антисептик колеруется по каталогам цветов для лессирующих антисептиков.
ХРАНЕНИЕ	Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
ТАРА	1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Влажность древесины не должна превышать 12-15%

Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и др. загрязнений.

Обработать дерево пропиточным антисепирующим грунтом Доктор Вуд, согласно инструкции по применению.

Дерево, заражённое синевой и плесенью, покрывать ТОЛЬКО красками по дереву, лессирующие антисептики, лаки не применять, т.к. они полупрозрачны, синеву не скрывают.

При нанесении колерованного антисептика для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце

НАНЕСЕНИЕ: Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Колерованный антисептик тщательно перемешивать перед применением, а также во время окрасочных работ. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.

Торцы бруса и брёвен желателно окрашивать более плотным материалом – краской.

Стойкость к дождю – через трое суток.

УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТЕ: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - ниже 80%.

Работать на улице необходимо в сухую, безветренную, пасмурную погоду, не перед дождём. Запрещена работа под прямыми лучами солнца.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя.

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства

В А Ж Н О	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как-то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
----------------------------------	---