

Страна производитель – РОССИЯ  
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА  
Срок годности – 3 года со дня изготовления - см. на банке

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### ХАРДВУД АКВА – Водоразбавляемый полиуретановый паркетный лак.

Предназначен для лакировки и защиты деревянных поверхностей внутри помещений.

Лак предназначен для паркетных и дощатых полов, стен, потолков, мебели и других поверхностей, подвергающихся сильным механическим нагрузкам в сухих и влажных помещениях.

Лак сертифицирован для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п.

Лак обладает высокой прочностью и эластичностью, имеет хорошую устойчивость к абразивному износу, воздействию воды и бытовых химикатов.

Возможно применение по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.

РАСХОД	1 литр на 7м <sup>2</sup> по грубым поверхностям; 1 литр на 8м <sup>2</sup> по деревянным поверхностям. Расход на второй слой 1 литр на 14-16м <sup>2</sup>
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода
СУХОЙ ОСТАТОК	около 30%
ПЛОТНОСТЬ	около 1,0 кг/л
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Наносится кистью, валиком с коротким ворсом, шпателем, распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 слоя - 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха. <b>Покрытие достигает окончательной твердости через 2 недели. В течение этого времени избегать сильного износа, не класть на пол предметы, замедляющие высыхание лака.</b>
БЛЕСК	<b>Глянцевый и шелковисто-матовый</b>
ЦВЕТ	Молочно-белый, после высыхания бесцветный. <b>Не колеруется.</b>
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	Выдерживает очистку при применении обычных моющих средств. Воздействие воды: 24 часа без изменений (при нанесении лака в три слоя).
ХРАНЕНИЕ	Лак хранить и транспортировать при температуре от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
ТАРА	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л;

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Новую нелакированную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность лаком ХАРДВУД АКВА, разбавленным водой на 5-10% в 1-2 слоя.

С ранее лакированной поверхности удалить отслаивающийся лак, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.

Старый лакированный пол, обработанный воском, мастиками по уходу и т.п. покрывать новым лаком нельзя. В этом случае необходимо полностью сошлифовать старое покрытие до чистого дерева.

**НАНЕСЕНИЕ:** Лак перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой до 10%. Наносить кистью, валиком с коротким ворсом, шпателем или распылением в 2-3 слоя с межслойной сушкой не менее 4 часов. **Перед нанесением следующего слоя лака поверхность шлифовать при необходимости.**

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:** Лакируемая поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть менее 12%. Температура лака, воздуха и лакируемой поверхности должна быть выше +5<sup>0</sup>С, а относительная влажность воздуха - ниже 80%.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** Инструменты промыть водой сразу после применения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Лак пожаровзрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства.

<b>В А Ж Н О</b>	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
----------------------------------	---