

Страна производитель – РОССИЯ
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА
Срок годности – 3 года со дня изготовления - см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Евро-баланс ФАСАД АКВА – Акриловая водоразбавляемая щелочестойкая матовая фасадная краска. Краска предназначена для **наружной и внутренней** окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича, минерально-волоконных плит, пенобетонных блоков и других соответствующих каменных поверхностей. Внутри помещений применима для окраски стен и потолков, в т.ч. в сырых помещениях. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Рекомендуются для использования в системах теплоизоляции фасадов. Обладает высокой стойкостью к очистке и паропроницаемостью, придает поверхности превосходные грязе- и водоотталкивающие свойства. Краска содержит антисептические добавки, благодаря чему защищает поверхность от возникновения плесени, грибков, водорослей и т.п. Образует водонепроницаемое покрытие, что актуально для проблемных фасадов, подвергающихся постоянному воздействию атмосферных осадков.

РАСХОД 1 литр на 4м². по текстурной штукатурке, на 6м². по грубой штукатурке, на 8м². по шпатлёвке.
На второй слой 1 литр на 8м² грубая поверхн. 10м² гладкая поверхность вода

РАЗБАВИТЕЛЬ около 55% в зависимости от цвета

СУХОЙ ОСТАТОК 1,5 кг/л в зависимости от цвета

ПЛОТНОСТЬ кисть, валик или распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.

ИНСТРУМЕНТЫ 1 слой - 30 минут, следующий слой можно наносить через 2-4 часа.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

при **t+23°C и влажности до 50%**

БЛЕСК Матовый

ЦВЕТ Базы LAP и LC. Краску базы LAP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ Покрытие обладает отличной атмосферостойк. в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износостойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.

СТОЙКОСТЬ к статическому воздействию воды при температуре (20±2)⁰C, ч, не менее **48 часов без изменений**

ХРАНЕНИЕ Краску хранить и транспортировать при температурах от +5⁰C до +35⁰C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.

ТАРА 1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ГРУНТОВАНИЮ И ОКРАСКЕ:

Неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи высолов, цементного клея и других загрязнений. Новую штукатурку выдерживать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся и слабо держащуюся краску, известковые и силикатные краски полностью удалить. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. Далее все поверхности, кроме монолитнобетонных, грунтовать грунтом Евробаланс-праймер.

Окрашивать в два слоя. На первый слой материал можно разбавить до 10% водой. Необходимый объём краски для второго слоя перемешать в одной ёмкости. Если нет такой возможности, то в этом случае необходимо, используя половину объёма краски из одной банки, добавить в первую банку краску из последующей банки в соотношении 1:1 и т.д.

ОКРАШИВАНИЕ: Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. **Температура воздуха, краски и поверхности должны быть не ниже +10 и не выше 30⁰C. Не в вечернее время, не под прямыми лучами солнца, не перед дождём.**

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5⁰C. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть водой сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов.

Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.

В	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
А	
Ж	
Н	
О	