

Страна производитель – РОССИЯ  
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА  
Срок годности – 3 года со дня изготовления - см. на банке

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Евро-баланс ФАСАД СИЛОКСАН** – Силоксано-модифицированная щелочестойкая водоразбавляемая краска на акрилатной основе.

Краска предназначена для наружной окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, минерально-волокнистых плит, пенобетонных блоков и других соответствующих каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов и **цоколей** жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Рекомендуется для использования в системах теплоизоляции фасадов.

Обладает высокой стойкостью к очистке и паропроницаемостью, придает поверхности превосходные грязе- и водоотталкивающие свойства. Краска содержит антисептические добавки, благодаря чему защищает поверхность от возникновения плесени, грибков, водорослей и т.п. Образует водонепроницаемое покрытие, что актуально для проблемных фасадов, подвергающихся постоянному воздействию атмосферных осадков.

**РАСХОД** 1 литр на 4м<sup>2</sup>. по текстурной штукатурке, на 6м<sup>2</sup>. по грубои штукатурке, на 8м<sup>2</sup>. по шпатлевке.

**РАЗБАВИТЕЛЬ** На второй слой 1 литр на 8м<sup>2</sup> грубая поверхн. 10м<sup>2</sup> гладкая поверхность  
**СУХОЙ ОСТАТОК** вода

**ПЛОТНОСТЬ** около 50% в зависимости от цвета

**ИНСТРУМЕНТЫ** 1,5 кг/л в зависимости от цвета

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** кисть, валик или распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.

**при t+23<sup>0</sup>C и влажности до 50%** 1 слой - 30 минут, следующий слой можно наносить через 2-4 часа.

**БЛЕСК** Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

**ЦВЕТ** Матовый

**СТОЙКОСТЬ К МЫТИЮ** Базы LAP и LC. Краску базы LAP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде.

**условиях,** Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических

в том числе в промышленной среде, повышенной износостойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.

**ХРАНЕНИЕ** при температуре (20±2)<sup>0</sup>C, ч, не менее 48 часов без изменений

Краску хранить и транспортировать при температурах от +5<sup>0</sup>C до +35<sup>0</sup>C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.

**ТАРА** 1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ГРУНТОВАНИЮ И ОКРАСКЕ:

Неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, цементного клея и других загрязнений. Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся и слабо держащуюся краску, известковые и силикатные краски полностью удалить. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. Далее все поверхности, кроме монолитнобетонных, грунтовать грунтом Евробаланс-праймер.

**Окрашивать в два слоя. На первый слой материал можно разбавить до 10% водой. Необходимый объём краски для второго слоя перемешать в одной ёмкости. Если нет такой возможности, то в этом случае необходимо, используя половину объёма краски из одной банки, добавить в первую банку краску из последующей банки в соотношении 1:1 и т.д.**

**ОКРАШИВАНИЕ:** Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. **Температура воздуха, краски и поверхности должны быть не ниже +10 и не выше 30<sup>0</sup>C. Не в вечернее время, не под прямыми лучами солнца, не перед дождём.**

**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ:** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5<sup>0</sup>C. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** Инструменты промыть водой сразу после применения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов.

Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.

B	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована.
A	Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
J	
H	
O	