

Страна производитель – Финляндия Полимеризация материала – стойкость к оцарапыванию – 30 суток при темп.23*С и отн.влажн.50%
Фирма изготовитель – ТЕКНОС
Артикул – 079-000
Срок годности – см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

САТИ САУНАСУОЙЯ – полуматовый защитный акрилатный состав (лак)

для сухих жилых помещений, а также внутри влажных помещений, бань и саун.

Материал относится к категории М1, т.е. не содержит растворителей и других, вредных для здоровья человека, веществ, т.е. является абсолютно безопасным для людей, страдающих астматическими и аллергическими заболеваниями.

САТИ Саунасуойя содержит компоненты против синевы и плесени.

Состав может наноситься на деревянные, каменные, бетонные поверхности.

Состав тиксотропен, что позволяет работать с вертикальными поверхностями без образования потёков.

Образует на поверхности ровную, слегка шелковистую на вид, плёнку, которая отлично защищает поверхность от грязи и от проникновения воды.

Не применять для обработки полов и полока бани.

В качестве ремонтного лака может применяться на все известные типы лаков при правильной подготовки поверхности к ремонтной лакировке.

Состав может быть заколерован для придания цвета лакируемой поверхности.

Не применять колерованный состав по чистому дереву. Чистое дерево обработать сначала бесцветным составом, во избежание образования на лакируемой поверхности пятен различной цветовой насыщенности.

РАСХОД	1 литр на 10-15 кв.м. в зависимости от впитываемости древесины
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода
СУХОЙ ОСТАТОК	около 20 % по объёму
ПЛОТНОСТЬ	примерно 1,0 кг/л
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кисть, валик, распыление.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	от пыли 30 минут. Следующий слой через 1 час.
при t23*С и относительной влажности 50 %	Можно эксплуатировать обработанную поверхность через сутки.
ЦВЕТ	Бело-белёсый, после высыхания образует прозрачную плёнку
БАЗИС	прозрачный, колеруется по карте «Колерованные лаки»
ХРАНЕНИЕ	не хранить при температуре ниже 5*С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОБРАБОТКЕ:

1. Новые поверхности отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Увлажнить поверхность, отшлифовать торчащие после высыхания волокна.

2. Ранее лакированные поверхности тщательно промыть, удалив пыль, грязь, возможные жиры.

Заматить лак шлифбумагой (P280-P400). Пыль удалить. Если старый лак местами находится в плохом состоянии – его необходимо зачистить полностью до дерева по всей поверхности.

3. Тщательно перемешать состав до дна ёмкости. Наносить в два слоя по направлению волокон древесины. При необходимости на первый слой можно разбавить состав до 10 % водой. При нанесении второго слоя использовать неразбавленный состав.

При обработке стен и потолков в финской сауне (сухой жар) состав наносить в один слой.

При обработке стен и потолков в русской парной, состав наносить в два слоя.

После обработки парилки, не использовать парилку в течение двух суток.

4. Цвет заколерованного покрытия зависит от цвета самой древесины. Поэтому всегда необходимо делать контрольный выкрас колерованного состава на пробной доске. При нанесении колерованного состава в два слоя вы получите более насыщенный цвет. Для высветления колерованного состава применяется неколерованный состав.

5. При нанесении колерованного лака на чистое, необработанное ранее дерево, поверхность нужно обработать сначала бесцветным лаком для выравнивания впитывающей способности подложки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Состав (лак) наносить **тонким слоем** непрерывно от края до края, а при обработке панельных поверхностей – несколько досок за раз.
2. **Межслойная шлифовка** проводится непосредственно перед нанесением последующего слоя.
3. **В процессе работы состав должен постоянно перемешиваться, т.к. матирующие пигменты быстро оседают на дно банки.**

УСЛОВИЯ ПРИ ЛАКИРОВКЕ: температура воздуха выше 10*С, влажность воздуха менее 80%

Очистка инструмента: после удаления лишнего лака с инструмента, промыть инструмент водой.

Охрана труда: избегать длит. соприкосновения с материалом. Лак имеет санитарно-технический сертификат соответствия стандарта РФ.

Охрана окружающей среды: не выливать материал на почву. Остатки лака и банки утилизировать в специально отведённых местах.