

# «PREMIERA – краска»

**Тип** Акриловая влагостойкая, износостойчивая, эластичная эмаль с эффектом пластика.

Акриловая эмаль «PREMIERA» предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных и др. поверхностей в сухих **и влажных** помещениях. Применяется для окраски мебели, окон, дверей, радиаторов отопления, бетонных и , подготовленных к окрашиванию эмалями, зашпатлёванных поверхностей.

Применима в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах. Обладает отличной стойкостью к мытью и стиранию. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и вододисперсионными красками поверхности.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	8 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 50%
<b>Плотность</b>	1,2 кг/л в зависимости от цвета
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
<b>Время высыхания</b>	При +23 <sup>0</sup> С и относительной влажности 50% - время высыхания 1 слоя 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый, шелковисто-матовый.
<b>Базис</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Эмаль можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL, OPUS и др.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 15000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях.
<b>Стойкость</b>	К статическому воздействию воды при t (18-22) <sup>0</sup> С - 72 часа – без изменений.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
<b>Термостойкость</b>	85 <sup>0</sup> С сухого тепла.
<b>Хранение</b>	Эмаль хранить и транспортировать при температуре от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Деревянные поверхности загрунтовать самой краской, разбавленной до 15% водой. Металлические поверхности, склонные к ржавлению, загрунтовать ВИННЕР ш-м. Бетонные поверхности загрунтовать грунтовкой SYMPHONY «EURO-Balance primer» или эмалью SYMPHONY «PREMIERA» шелковисто-матовая разбавленной водой на 10-15%.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 5-10%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 4 часов. Во избежание разницы в оттенке колерованной эмали при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество эмали в одной емкости.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Уход</b>	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие набирает стойкость к очистке
<b>Меры предосторожности</b>	Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.