

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вудгард — матовый водоразбавляемый кроющий антисептик на акрилатной основе с добавлением льняного масла для наружных работ по деревянным фасадам.

Наносится на все типы деревянных фасадов, включая брёвна и пропитанную под давлением древесину.

Вудгард содержит активный комплекс антисептиков нового поколения, защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибов, НАСЕКОМЫХ и проч.

Образует грязеотталкивающее, защищающее древесину покрытие, не пропускающее дождевую воду внутрь конструкций. Обеспечивает долговременную защиту от атмосферного воздействия и УФ-излучения.

Материал просто и удобно наносить.

Предназначен для обработки: наружных стен, облицовочных досок, наружных досок, оконных переплётов, беседок, перил, дверей, веранд, и проч.

Не применять для окрашивания пола и по красной охре.

РАСХОД (в один слой)	1 литр на 9-12 м ² . в зависимости от впитываемости древесины
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода
СУХОЙ ОСТАТОК	около 35% в зависимости от цвета
ПЛОТНОСТЬ	около 1,15 кг/л
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кисть, валик, распыление
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при t23°C и относительной влажности 50%	1го слоя 1-2 часа. Следующий слой через 2-4 часа.

Стойкость к дождю приобретает **через 2 дня.**

Стойкость к лёгкой нагрузке - **через 24 часа.**

Стойкость к мытью - **через 2 недели**

БАЗИС	колеровка - по каталогу для деревянных фасадов
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ	хорошая в промышленной среде
ХРАНЕНИЕ	защищать от мороза

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:

1. Новые деревянные поверхности снаружи грунтуются антисептирующим грунтовочным составом Вудекс Бейс или Доктор Вуд. Возможная синева и плесень удаляются перед грунтованием. Шляпки гвоздей и любые металлические конструктивные элементы защитить грунтовкой для металлических поверхностей Виннер шелковисто-матовый.

После грунтовочного антисептика Вудгард наносится через двое-трое суток в два слоя. На первый слой Вудгард разбавляется до 10% водой. На второй слой Вудгард разбавлять не требуется.

2. Ранее окрашенную поверхность тщательно промыть с абразивным средством, удаляющим пыль, грязь, жиры. Сполоснуть водой до полного смывания моющего средства. Высушить поверхность. При необходимости там, где старая краска облупилась до дерева, дерево обязательно грунтовать Вудекс Бейс или Доктор Вуд. Окрашивать сначала загрунтованные места, затем - всю поверхность в 1-2 слоя.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: При окрашивании больших поверхностей **НА ВТОРОЙ СЛОЙ НЕОБХОДИМО перемешать весь объём антисептика в одной ёмкости.** Торцевые концы брёвен обработать с особой тщательностью.

!!! УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: температура воздуха выше 10°C, влажность воздуха **менее 80%**. Окраска наружных поверхностей производится в сухую пасмурную погоду **не перед дождём**. Влажность дерева не должна превышать **20%**, температура подложки должна быть на 3°C выше температуры воздуха, но не превышать 35°C.

При понижении температуры или повышении влажности, указанных в графе «время высыхания», антисептик высыхает вдвое медленнее.

Окончательную стойкость к износу Вудгард приобретает через месяц.

АНТИСЕПТИК ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Очистка инструмента: после удаления лишнего материала с инструмента, промыть инструмент водой. Высушить.

Охрана труда: Избегать длительного соприкосновения с материалом.

Охрана окружающей среды: Остатки антисептика и банки утилизировать.

