

«PREMIERA – краска»

Тип	Акриловая влагостойкая, износостойчивая, эластичная эмаль с эффектом пластика.
	Акриловая эмаль «PREMIERA» предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных и др. поверхностей в сухих и влажных помещениях. Применяется для окраски мебели, окон, дверей, радиаторов отопления, бетонных и , подготовленных к окрашиванию эмелями, зашпатлеванных поверхностей, а также для окраски стеклообоев.
	Применима в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах. Обладает отличной стойкостью к мытью и истиранию. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и водо-дисперсионными красками поверхности.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
Расход	8 – 12 м²/л при однослоином нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
Сухой остаток	Ок. 50%
Плотность	1,2 кг/л в зависимости от цвета
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
Время высыхания	При +23°С и относительной влажности 50% - время высыхания 1 слоя 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.
Блеск	Полу-глянцевый, шелковисто-матовый.
Базис	A и C.
Цвет	Эмаль можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL, OPUS и др.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 15000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях.
Стойкость	К статическому воздействию воды при t (18-22)°С - 72 часа – без изменений.
Химстойкость	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
Термостойкость	85° С сухого тепла.
Хранение	Эмаль хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Деревянные поверхности загрунтовать самой краской, разбавленной до 15% водой. Металлические поверхности, склонные к ржавлению, загрунтовать ВИННЕР ш-м. Бетонные поверхности загрунтовать грунтовкой SYMPHONY «EURO-Balance primer». Стеклообои окрашивать на второй слой через сутки. Для окраски стеклообоев краску разбавлять до 15% водой.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 5-10%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 4 часов. Во избежание разницы в оттенке колерованной эмали при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество эмали в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие набирает стойкость к очистке
Меры предосторожности	Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

