

*Покрытия относятся к группе Г1 (слабозащитные) по классификации Технического регламента.  
О требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) и могут применяться без ограничений,  
связанных с этим показателем.*

## Краска **МОЮЩАЯСЯ БИРСМИХ** ВДМ ВД-КС-2620

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.). Возможно применение для наружных работ, в местах, защищенных от прямого попадания дождя. Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам и дереву.
<b>СВОЙСТВА</b>	Водно-дисперсионная краска. Образует белое матовое покрытие. Высокая водостойкость и стойкость к мокрому истиранию. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Быстро высыхает, не имеет запаха. Пожаровзрывобезопасна. <b>Покрытие устойчиво к мытью с применением моющих средств.</b>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Расход на один слой</b>	110-150 г/кв.м.
<b>Сухой остаток по массе</b>	56,2%
<b>Время высыхания</b>	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%. Покрытие приобретает стойкость к влажной уборке через неделю после нанесения.
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 – 2 класс. Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 – 7000 циклов.
<b>Колеровка</b>	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. В наличии база А (белая) и база С.
<b>Разбавитель</b>	вода

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом БИРСМИХ. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%.
<b>Условия нанесения</b>	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8С.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.
<b>Очистка инструментов</b>	До высыхания краски отмываются водой.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.

ООО «БИРСМИКС» 344016 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 144 А

тел +7 (863) 2687580 www.birsmix.ru E-mail: birs@birs.ru