

# «EURO-BALANCE FACADE SILOXAN»

**Тип** Силоксано-модифицированная водоразбавляемая фасадная краска на акрилатной основе.

**Область применения**

Краска «EURO-Balance Facade Siloxan» предназначена для наружной окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, минераловолокнистых плит, пенобетонных блоков и других соответствующих каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов и цоколей жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Рекомендуется для использования в системах теплоизоляции фасадов. Обладает высокой стойкостью к очистке и паропроницаемостью, придает поверхности превосходные грязе- и водоотталкивающие свойства. Краска содержит антисептические добавки, благодаря чему защищает поверхность от возникновения плесени, грибков, водорослей и т.п. Образуется водонепроницаемое покрытие, что актуально для проблемных фасадов, подвергающихся постоянному воздействию атмосферных осадков.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	4 – 10 м <sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от метода нанесения, впитывающей способности и структуры основания.
<b>Сухой остаток</b>	50% в зависимости от цвета
<b>Плотность</b>	1,5 кг/л в зависимости от цвета
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить водой не более 10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Время высыхания 1 слоя – 30 мин., следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Цвет</b>	Базы LAP и LC. Краску базы LAP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде. Краска колеруется в цвета близкие к эталону по каталогам цветов для каменных фасадов Тиккурила, Московской цветовой палитре, NCS и др. Цвет покрытия не меняется под действием УФ-излучения солнца.
<b>Стойкость к мытью</b>	Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износостойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.
<b>Стойкость к статическому воздействию воды</b>	при температуре (20±2)0С, ч, не менее 48 часов без изменений
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температурах от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
<b>Тара</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи высолов, цементного клея и других загрязнений. Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся и слабо держащуюся краску, известковые и силикатные краски полностью удалить. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. В случае необходимости грунтования применяют грунтовку <b>SYMPHONY EURO-Balance primer</b> или краску <b>SYMPHONY EURO-Balance Facade Siloxan</b> , разбавленную на 10% водой.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5 <sup>0</sup> С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. <b>Температура воздуха, краски и поверхности должны быть не ниже +10 и не выше 30*С. Не в вечернее время, не под прямыми лучами солнца, не перед дождём.</b>
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.