



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Hansa Facade**, совершенно-матовая фасадная краска, содержит водоотталкивающую силиконовую добавку. Обладает улучшенной атмосферостойкостью и превосходной укрывистостью.

Предназначена для окрашивания как новых, так и ранее окрашенных минеральных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Подходит для жилых, коммерческих, промышленных и складских зданий.

Не подходит для окрашенных известковой краской поверхностей.

**Расход** 4-6 м<sup>2</sup>/л – по штукатурке, бетону, кирпичу (в один слой). По ранее окрашенным поверхностям до 8 кв.м./л.

**Сухой остаток** Приблизительно 40%, по объёму.

**Удельный вес** 1,5 кг/л.

**Паропроницаемость**  $S_d, H_2O \leq 0,14$ м, при соблюдении инструкции по применению (ISO 7783-2).

**Гидрофобность**  $W \leq 0,1$  кг/м<sup>2</sup>\*h 0,5, при соблюдении инструкции по применению (EN 1062-3)

**Рабочие инструменты** Валик, кисть или распылитель высокого давления, сопло 0,018" - 0,023" или 0,460 - 0,580 мм.

**Время высыхания (+23 °C, RH 50%)** 12 часов - для окраски.

**Разбавитель** Вода. Разбавлять не более 10% по объёму

**Хранение** Беречь от замерзания!

**Срок хранения** В плотно закрытой оригинальной таре 2 года с даты изготовления

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи, солей и отслаивающихся частиц стальной щёткой или водой под давлением. Чтобы удалить цементный камень и клей и создать подходящий для окраски профиль, гладкие бетонные поверхности, оставшиеся после снятия опалубки, нужно обработать пескоструйным аппаратом, стальной щёткой или водно-песочной промывкой. Новые бетонные поверхности можно красить после первого отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности - через 1-2 месяца, минерально-волокнистые плиты - через полгода после установки.

### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить с поверхности слабо держащуюся краску и штукатурку стальной щёткой, водой под давлением или средством для удаления краски. Трещины в бетонной или оштукатуренной поверхности раскрыть, очищенную от ржавчины арматуру окрасить антикоррозийной цементной краской. Открытые трещины заделать до уровня окружающей поверхности подходящим по составу цементным или известково-цементным раствором. Загрязнённые поверхности вымыть.

## УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха и окрашиваемой поверхности выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Не производить окраску при высокой температуре воздуха и под прямыми лучами солнца.

## ОКРАСКА

Краску Hansa Facade перед применением нужно тщательно перемешать. Для первого слоя краску можно разбавить водой (до 10% по объёму). Для получения однородной однотонной поверхности смешать достаточное количество краски в одной таре. Красить 1-2 раза.

## УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после обработки.