

Покрытия относятся к группе Г1 (слабогорючие) по классификации Технического регламента
О требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
и могут применяться без ограничений, связанных с этим показателем.

Краска ФАСАДНАЯ БИРСМИХ
ВДМ ВД-КС-1625

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для фасадных работ по новым или ранее окрашенным плотным минеральным поверхностям с низкой и средней паропроницаемостью (бетон, железобетон, кирпич, плотная цементнопесчаная штукатурка) и для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью. Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам и дереву.

СВОЙСТВА Образует качественное покрытие длительной эксплуатации. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Устойчива к мытью с применением моющих средств. Высокая водо- и атмосферостойкость. быстро высыхает, не имеет запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 110-140 г/кв.м.
Сухой остаток по массе 59,2%
Время высыхания не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%. Покрытие приобретает стойкость к влажной уборке через неделю после нанесения.
Паропроницаемость покрытия Паропроницаемость покрытия толщиной 120 мкм $S_d=0,20$ м.
Стойкость к мокрому истиранию Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 – 2 класс. Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 – 7000 циклов.
Колеровка Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. В наличии базы А (белая) и С.
Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ

Подготовка поверхности **ПО ПРИМЕНЕНИЮ**
Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом БИРСМИХ. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%.
Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C. Предусмотреть возможность высыхания и набора водо- и атмосферостойкости покрытия без воздействия атмосферных осадков.
Нанесение Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.
Очистка инструментов До высыхания краски отмываются водой.
Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.

ООО «БИРСМИКС» 344016 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 144 А
тел +7 (863) 2687580 www.birsmix.ru E-mail: birs@birs.ru

Генеральный директор - Шубаков В.А.

